

---

## **Leitfaden für die Kontaktierung von Aluminiumprofilen- und blechen (Eloxal und Beschichtung)**

---

Ausgabe Januar 2011

Verband der Oberflächenveredelung von  
Aluminium e.V. (VOA)

---

---

Technische Angaben und Empfehlungen dieses  
Merkblattes beruhen auf dem Kenntnisstand bei  
Drucklegung. Eine Rechtsverbindlichkeit kann  
daraus nicht abgeleitet werden.

---

**Herausgeber:**

---

Verband für die Oberflächenveredelung von  
Aluminium e.V. ©  
Laufertormauer 6, D-90403 Nürnberg

---

etc. entsprechen. Diese Information ist vor der Bearbeitung mit dem Beschichter abzuklären.

Umbördelungen müssen mit einem Mindestradius von 2 mm versehen werden um eine ordnungsgemäße Spülbarkeit zu gewährleisten.

Bei Überbeschichtungen muss berücksichtigt werden, dass durch geeignete Maßnahmen eine ausreichende Kontaktierung gewährleistet ist. Die Maßnahmen sind individuell festzulegen und auf Ihre Eignung zu prüfen.

Edelstahlhaken sind bei chromfreien Vorbehandlungsverfahren einzusetzen, da sich bei Eisen Verunreinigungen im Bereich der Abläufer die Konversionsschichtbildung gehemmt wird.